




Contreplaqué ignifuge avec intérieurs et faces 100% peuplier

L'innovation qui défie les flammes



Contreplaqué tout peuplier Ignifuge,
Bois de plantation Européen,
respect de l'environnement



garnica
Challenge the ordinary



Contreplaqué ignifuge avec intérieurs et faces 100% peuplier

L'innovation qui défie les flammes

Finishes available:



Contreplaqué bénéficiant d'un processus innovant de traitement par imprégnation (de chaque placage individuellement), ce qui lui confère des propriétés ignifuges exceptionnelles.

Contrairement à d'autres procédés d'ignifugation, les propriétés de notre contreplaqué restent intactes lors de l'usinage ou du ponçage.

Intérieurs et faces en peuplier issu de plantations européennes contrôlées et durables. Légèreté, facilité d'usinage, finition et transport.

Colle: Classe 1 ou classe 3 (EN 314-2) : usage intérieur (milieu sec ou humide abrité)

Classe d'émission: E1 (EN 717-2)

Qualité des faces: B/BB/C

Applications / Utilisations:

Décoration: usage en tant que support à revêtir ou à peindre (potentiel décoratif limité due au traitement ignifuge)

Construction: agencement en milieu intérieur (tous lieux destinés à recevoir du public)

Nos panneaux répondent à la réglementation européenne en vigueur pour les contreplaqués ignifugés:

- Classe B-s1-d0 (selon EN 13501)
- M1 (selon NF P 92-501:1995)
- F1 (norme NF 16-101)
- EUROCLASSE B
- Emploi milieu intérieur (EN 636)



F1

CE₁ CARB Phase2

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.

Formats et épaisseurs

Formats mm.	2500 x 1220	3100 x 1530
Épaisseurs mm.	12* 15* 18* 22 25 30	5* 9* 12* 15* 18* 22 25 30

*Stock disponible

Caractéristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m ³)	440-480	UNE EN 323
Module d'élasticité (N/mm ²)	3.400-4.700	UNE EN 310
Résistance à l'arrachement (kgf)	135	UNE EN 320
Humidité (%)	6-14	UNE EN 322

garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 – bajo
26007 Logroño, La Rioja
Espagne
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one
www.garnica.one